

OLYMPICA

IDROPITTURA TRASPIRANTE ACRILICA IDROREPELLENTE PER INTERNI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

OLYMPICA è una idropittura per interni formulata a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, cariche micronizzate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, BUON PUNTO DI BIANCO, ELEVATA RESA, BUONA DILATAZIONE E PENNELLABILITÀ, FACILITÀ DI APPLICAZIONE, DELICATA PROFUMAZIONE ALL'ESSENZA DI AGRUMI.

L'elevata traspirabilità di OLYMPICA favorisce il naturale passaggio del vapore attraverso le murature facendolo migrare dall'interno verso l'esterno ed evitando in questo modo la formazione di condensa.

CAMPI D'IMPIEGO

OLYMPICA è idonea per decorare pareti interne in muratura, superfici in calcestruzzo, superfici in gesso e cartongesso, intonaci a base di leganti idraulici e supporti minerali in genere. Il giusto equilibrio tra permeabilità al vapore acqueo ed idrorepellenza, rendono OLYMPICA particolarmente indicato per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condensa come cucine e bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
1,58 - 1,63 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
6.000-10.000 cps a 23°C (Brookfield, spindle 5, velocità 20 rpm).

RESA TEORICA PER MANO:
13 - 15 m²/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto nonché del sistema di applicazione adottato.

RESIDUO SECCO:
64% ± 1%.

SPESORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:
Circa 60 micron in 2 mani.

ASPETTO E FINITURA:
Aspetto opaco, finitura liscia.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (Cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010).
OLYMPICA contiene al massimo 30 g/l di COV.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e stagionato, effettuare eventuali stuccature con TOP STUCK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito.

SU MURO GIÀ TRATTATO si consiglia prima della applicazione di OLYMPICA, di eliminare eventuali elementi distaccanti come polvere, oli e/o grassi o parti in fase di distacco e poi procedere come su muro nuovo.

APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

DILUIZIONE:

20 - 30% in volume di acqua.

Diluire il prodotto in funzione del sistema di applicazione adottato.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto 2 circa, in profondità dopo circa 24 ore.

TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 4 - 6 ore.

CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua subito dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA:

5 l - 14 l.

COLORI DISPONIBILI:

Bianco

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

PITTURE MONOCOMPONENTI AD ALTE PRESTAZIONI
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questi prodotti (cat. A/i; BA): 140 g/l (2007); 140 g/l (2010).
STIROGUM Pedonabile contiene al massimo 140 g/l di COV.